



# Arvcoated<sup>™</sup> Standard

*Acciaio zincato preverniciato per l'industria generale e costruzioni*

## UTILIZZI

Arvcoated Standard è concepito per applicazioni outdoor, lamiere grecate, pannelli isolanti, accessori per l'edilizia e profilati.

Dotato di buona flessibilità e resistenza alle applicazioni in esterno.

## CARATTERISTICHE

**Aspetto liscio**, a base di **resine poliesteri**.

**Lato A:** Primer e Top Coat **25µm** di spessore nominale.

**Lato B:** da **5 a 12µm** di back epossidico adatto a schiumatura.

**Gloss:** opachi da 10 a 20 - semilucidi da 20 a 60 - lucidi da 60 a 90.

**Colori:** Disponibile tinta RAL o tinta su richiesta.

**Spessore:** da 0,3 fino a 1,5mm.

**Larghezze:** fino a 1500mm.

**Disponibile verniciatura su entrambi i lati.**

**Disponibile con film Protettivo.**

Tolleranze secondo norma EN 10143

## GARANZIE

<b>12 anni</b>	Non perforazione del supporto metallico <sup>1</sup>
<b>12 anni</b>	Durabilità aderenza vernice <sup>2</sup>
<b>7 anni</b>	Durabilità Estetica <sup>2</sup> ( $\Delta E \leq 8$ ; G.R. $\geq 15\%$ )
<b>fino a 1,5T</b>	Aderenza vernice (T-Bend test) <sup>3</sup>
<b>fino a 2T</b>	Resistenza a fessurazione (T-Bend test) <sup>3</sup>
<b>18J</b>	Aderenza con Impact Test <sup>3</sup>
<b>RC3</b>	Resistenza alla corrosione
<b>360h</b>	In Nebbia Salina <sup>3</sup>
<b>1000h</b>	In Camera Umidostatica <sup>3</sup>
<b>RUV2</b>	Resistenza alle radiazioni UV
<b><math>\Delta E \leq 5</math>; G.R. <math>\geq 30\%</math></b>	Dopo 2000h di QUV (UVA+H2O) test <sup>3</sup>

**A1 Classe di reazione al fuoco<sup>4</sup>**

**Cr(VI) free**

**RoHS 2011/65/UE**

- 1 con riferimento al documento **GARANZIE ARVEDI**, paragrafo trasporto, stoccaggio e messa in opera con riferimento al documento **GARANZIE ARVEDI**, paragrafo collocazione geografica e categoria RUVn
- 2 con riferimento al documento **GARANZIE ARVEDI**, paragrafo collocazione geografica e categoria RUVn
- 3 EN 13523, relativi paragrafi
- 4 EN 13501-1