



# Arvcoated™ Extra PUR

Acciaio zincato preverniciato per l'industria generale e costruzioni

## UTILIZZI

Arvcoated Extra PUR è il prodotto sviluppato da Arvedi per coperture esterne che necessitano di alta resistenza alla corrosione senza penalizzare la componente estetica.

La resina poliuretanica-poliammidica, l'alto spessore e la texture garantiscono elevati tempi di esposizione mantenendo inalterate le caratteristiche estetiche.

## CARATTERISTICHE

**Aspetto strutturato**, a base di **resine poliuretanica/poliammidica**.

**Lato A:** Primer e Top Coat **da 55 a 65µm** di spessore nominale.

**Lato B:** **da 5 a 12µm** di back epossidico adatto a schiumatura.

**Gloss:** Da 25 a 45.

**Colori:** Disponibile tinta RAL o tinta su richiesta.

**Spessore:** da 0,3 fino a 1,2mm.

**Larghezze:** fino a 1500mm.

**Disponibile verniciatura su entrambi i lati.**

Tolleranze secondo norma EN 10143

## GARANZIE

<b>35 anni</b>	Non perforazione del supporto metallico <sup>1</sup>
<b>30 anni</b>	Durabilità aderenza vernice <sup>2</sup>
<b>10 anni</b>	Durabilità Estetica <sup>2</sup> ( $\Delta E \leq 5$ ; G.R. $\geq 50\%$ )
<b>fino a 1,5T</b>	Aderenza vernice (T-Bend test) <sup>3</sup>
<b>fino a 2T</b>	Resistenza a fessurazione (T-Bend test) <sup>3</sup>
<b>18J</b>	Aderenza con Impact Test <sup>3</sup>
<b>RC5</b>	Resistenza alla corrosione
<b>1000h</b>	In Nebbia Salina <sup>3</sup>
<b>2000h</b>	In Camera Umidostatica <sup>3</sup>
<b>RUV4</b>	Resistenza alle radiazioni UV
<b><math>\Delta E \leq 2</math>;</b>	Dopo 2000h di QUV
<b>G.R. <math>\geq 80\%</math></b>	(UVA+H2O) test <sup>3</sup>

**Cr(VI) free**

**RoHS 2011/65/UE**

- 1 con riferimento al documento GARANZIE ARVEDI, paragrafo trasporto, stoccaggio e messa in opera
- 2 con riferimento al documento GARANZIE ARVEDI, paragrafo collocazione geografica e categoria RUVn
- 3 EN 13523, relativi paragrafi